


## Eureka General Light SC 13-4, vel. 7



**Zunanji material:** nitril , poliamid  
**Prevleka:** delno prevlečena  
**Lastnosti:** visoka spretnost  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Znamke:** Eureka  
**Predpis:** EN 388  
**Stopnja protivrezne zaščite EN 388:** hoch , 5 , E  
**Zaščitne lastnosti:** protivrezna zaščita  
**Vplivi okolja:** suho

## OPIS IZDELKA za Eureka General Light SC 13-4, vel. 7

Visoka spretnost in **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 5E** • visokokakovostna SupraCoat-prevleka iz PU/nitrilne pene

**MATERIAL:** poliamidno pletenje, prevleka iz PU-Nitrilne pene

**VELIKOSTI:** 7-11


**PAKIRANJE:** pak.=6 par., karton=60 par

### PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 5 4 2 E), **STOPNJA PROTIVREZNE ZAŠČITE 5E**

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040156	7

## PREDPISI za Eureka General Light SC 13-4, vel. 7

EN  
388

## EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 določa zahteve in preskusne postopke ter označevanje zaščitnih rokavic iz kategorij osebne zaščitne opreme (OZO) II in III (zaščita pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoča primerljivost zaščitnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo mehansko zmogljivost.

Označevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.

Stopnje zmogljivosti so označene z štirimi števkami in črko za naslednje parametre:

- Odpornost na obrabo (0–4)
- Odpornost na vrez (0–5)
- Pretrganje po testu Coupe (0–4)
- Odpornost proti preboju (0–4)
- Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A–F)
- Opcijsko: Pri preizkusu zaščite pred udarci se dodatno navede črka „P“.

Vrednosti, dosežene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom „kladivo“. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnižjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

**Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vaš izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.**



### STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0–4
b	Odpornost na prerezanje: 0–5
c	Odpornost na pretrganje: 0–4
d	Odpornost na vbode: 0–4
e	Protivrezna zaščita: A–F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.