JUTEC zaščitni plašč KA-1, 120 cm



Izvedba: ognjevarna oblačila
Znamke: JUTEC
Lastnosti materiala: ognjevaren
Predpis: EN ISO 11612
Zaščitne lastnosti:
Inherentna toplotna in ognjevarna zaščita

OPIS IZDELKA za JUTEC zaščitni plašč KA-1, 120 cm

PLAŠČ: stoječi ovratnik • cca. 120 cm • s sprijemalnim zapiralom.

MATERIAL: KA-1, Preox-Aramid tkanina, pribl. 260 g/m^2, aluminizirana, lahka in zelo mehka izvedba z izjemnim udobjem pri uporabi
PREDPIS: EN 11612

- Zaščita pred sevalno vročino do pribl. 1000 °C
- Zaščita pred kontaktno vročino do pribl. 180 °C
- Zaščita pred letečimi iskrami
- Zaščita pred kratkotrajnim stikom z ognjem
- Visoko udobje pri uporabi
- Visoka odpornost na pregibanje
- Specialne izvedbe in posebne velikosti po naročilu

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SC-13346	46
	SC-13348	48
	SC-13350	50
	SC-13352	52
	SC-13354	54
	SC-13356	56
	SC-13358	58
	SC-13360	60

PREDPISI za JUTEC zaščitni plašč KA-1, 120 cm

EN ISO 11612

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN ISO 11612 | Zaščitna oblačila - Oblačila za zaščito pred vročino in ognjem



Predpis EN 11612 določa zahteve glede zmogljivosti zaščitnih oblačil iz fleksibilnih materialov, namenjenih zaščiti telesa uporabnika pred vročino in/ali plameni (roke niso zaščitene). Zahteve glede učinkovitosti velajo za široko paleto del, kjer je lahko kratek stik s plamenom in kadar je uporabnik izpostavljen sevalni toploti, konvekcijski toploti, kontaktni toploti in/ali brizganju staljene kovine.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

Črka	Zahteve glede zmogljivosti	Certificirano glede na	Stopnje	Oznaka
A	Omejeno gorljivosti	EN ISO 15052	2	A1, A2
B	Konvekcijska toplota	EN ISO 9151	4	B1, B2, B3
C	Sevalna toplota	EN ISO 6942, 20 KW/m	5	C1, C2, C3, C4
D	Brizgi tekočega aluminija	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
E	Brizgi tekočega železa	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
F	Kontaktna vročina 100 °C - 500 °C	EN ISO 12127-1	4	E1, E2, E3

Da je izpolnjen predpis, morajo izdelki vedno izpolnjevati zahteve za omejeno širjenje plamena (A1 in/ali A2) in vsaj eno dodatno stopnjo.