SIOEN Dežna jakna Jakarta







Izvedba: dežna oblačila
Znamke: SIOEN
Material: PU
Lastnosti materiala: vodoodporen , vetroodporen
Predpis: EN 343
Zaščitne lastnosti: zaščita pred vlago
Linija: SIOEN All weather

OPIS IZDELKA za SIOEN Dežna jakna Jakarta

100% vodotesna • vetrotesna • elastična • zelo lahka • varjeni šivi • kapuca v ovratniku.

MATERIAL: PU, 170 g/m^2
BARVE: rumena, morn.modra, olivno zelena
VELIKOSTI: S-3XL
PREDPIS: EN 343:2019 (razred 4/1/X)
Za uporabo skupaj z: Dežne hlače Bangkok

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0110S	rumena	S
	SI-0110M	rumena	M
	SI-0110L	rumena	L
	SI-0110XL	rumena	XL
	SI-0110XXL	rumena	XXL
	SI-01103XL	rumena	3XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0111S	mornarsko modra	S
	SI-0111M	mornarsko modra	M
	SI-0111L	mornarsko modra	L
	SI-0111XL	mornarsko modra	XL
	SI-0111XXL	mornarsko modra	XXL
	SI-01113XL	mornarsko modra	3XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0112S	olivno zelena	S
	SI-0112M	olivno zelena	M
	SI-0112L	olivno zelena	L
	SI-0112XL	olivno zelena	XL
	SI-0112XXL	olivno zelena	XXL
	SI-01123XL	olivno zelena	3XL

PREDPISI za SIOEN Dežna jakna Jakarta

EN
343

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

EN 343 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem



Ta standard razvršča lastnosti materialov in šivov zaščitnih oblačil za zaščito pred padavinami, snegom, meglo in vlago, da se zagotovi ustrezna učinkovitost.

Dve relevantni vrednosti v tem standardu sta:

- **Vodoodpornost (vodotesnost)**
- **Parapropustnost (zračnost)**

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

Klasifikacija		Razred 1	Razred 2	Razred 3	Razred 4
a	Vodoodpornost **W_P** [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Parapropustnost **R_{et}** [m^2*Pa/W]	> 40	25 < R_{et} ≤ 40	15 < R_{et} ≤ 25	≤ 15
R	Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", če ni preizkušen				

* Preizkušeno po predobdelavi: najmanj 5 ciklov nege (pranje in sušenje)

Dve vrednosti sta označeni v vsakem kosu oblačila s piktogramom. Zgornja številka ("Y") označuje **vodotesnost (vodotesnost)** proti prodiranju vode od zunaj:

- 4 = najvišja zaščita
- 1 = najnižja zaščita

Vodoodpornost se meri v Pascalih (Pa). Da bi to naredili, je tkanina pod pritiskom vode. V kontekstu funkcionalnih oblačil je pogosto podana vrednost »v mm vodnega stolpca«.1 Pa ustreza približno 0,1 mm vodnega stolpca. EN 343 zahteva vodotesnost najmanj 2000 mm v najvišjem razredu. Sodobna zaščitna oblačila to vrednost pogosto večkrat presegajo.

Druga številka ("Y") označuje parapropustnost (zračnost) in s tem, kako dobro se nastala vodna para razprši navzven skozi zgornji material (zračnost):

- 4 = najvišja zaščita
- 1 = najnižja zaščita

Parapropustnost je podana z vrednostjo RET (Resistance to Evaporating Heat Transfer). To meri odpornost, ki jo preskusni material nudi vodni pari.

Opcijsko: Končana oblačila, testirana v "vodnem stolpcu", so prav tako označena z »R«.Če oblačilo ni bilo testirano, se "R" nadomesti z "X".

EN 343:2019: V najnovejši različici je standard dopolnjen z dodatnim razredom 4. Oblačila, ki so bila opcijsko preizkušena v "vodnem stolpcu", so prav tako označena s črko "R".

Ustrezno klasifikacijo izdelka najdete tudi v naših opisih izdelkov.